



%100 SONSUZ ELYAF *POLYESTER GÜÇ TUTUŞUR DİKİŞ İPLİKLERİ*

Durafix CFR®

Durak Durafix CFR® %100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliklerine alev geciktirici özellik kazandırılarak üretilen dikiş ipliğidir. Kimyasal kaplama yöntemi ile standartlara uygun olarak iplik yüzeyi alev geciktirici kimyasal ile kaplanmıştır. 20 yıkama sonrası dahi NFPA 701'e göre güç tutuşur özelliğini koruyabilmektedir. Alev kaynağından uzaklaştırıldığında kendiliğinden eriyerek sönerler. Yüksek hızlı dikişlerde aşınmaya karşı yüksek dirençli mükemmel bir dikiş ipliğidir. Yüksek mukavemeti, parlak renkleri, geniş kalınlık seçenekleri ve mükemmel performansı ile çok yaygın kullanım alanına hitap etmektedir.



Ürün Özellikleri

- Alev geciktirici yapı
- Sonsuz elyaf mukavemeti
- Sorunsuz üstün dikiş performansı

Durafix CFR®

Kullanım Alanları

- İş Güvenliği Kıyafetleri
- Mobilya
- Ev Tekstili
- Dekorasyon Ürünleri
- Ayakkabı

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözütiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4

Sunum Yöntemi

Durak Durafix CFR® çeşitli kalınlıklarda (6, 8, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 400) çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60° C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5

- NFPA 701 : Tutuşma dirençli tekstiller ve filmler için yangın testi standardı

DURAFIX CFR	KÜTLE KAYBI	DAMLAMANIN YANIŞ SÜRESİ
Yıkama öncesi	%6,61	Damlama yok
10 yıkama sonrası	%3,09	Damlama yok
15 yıkama sonrası	%2,80	Damlama yok
20 yıkama sonrası	%1,64	Damlama yok

Durafix CFR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
6	500	31.000	25 - 35	160-280
8	330	22.000	25 - 35	160-280
10	280	18.000	25 - 35	160-280
11	270	15.000	25 - 35	160-280
15	175	11.000	25 - 35	140-160
20	135	9.200	25 - 35	140-160
30	80	5.500	14-26	130-140
40	60	4.700	15-23	100-110
50	55	3.500	14-24	100-110
60	45	2.950	14-24	90-100
70	40	2.650	14-20	90-100
80	35	2.280	14-20	75-90
100	27	1.800	14-20	70-90
120	24	1.600	14-20	70-90
150	20	1.200	14-20	70-90
180	16	950	14-20	65-75
200	12	760	14-20	65-75
300	10	650	14-20	55-60
400	6	450	14-20	55-60

Diğer Durafix markalı ürünler;

Durafix WR®

%100 sonsuz elyaf polyester su geçirmez dikiş iplikleridir.

Durafix AS®

%100 sonsuz elyaf polyester ve iletken üretilen dikiş iplikleridir.

Durafix UV®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklere UV ışınlarından zarar görmeyen ve çok uzun süreli kullanımlarda mukavemet kaybetmeyen optimum çözümler sunmaktadır.

Durafix OS®

Silikonsuz özel yağlanmış polyester dikiş iplikleridir.

Durafix®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş iplikleridir.

Durafix Multicolor®

Yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester ipliklerin çok renkli olarak boyanması ile dekoratif ürün seçeneği sunmaktadır.

Durafix Eco®

%100 geri dönüştürülmüş polyester dikiş ve nakış iplikleridir.