

METALİK FİLM VE POLYESTER İPLİKLE KATLANMIŞ BRODE İPLİKLERİ

Durapol-Met Plus®

Metalik film ve polyester iplikten katlama ile üretilen brode iplikleridir. Son derece parlak ve düzgün yüzeyli mükemmel bir metalik brode ipliği olup, yüksek vuruşlu brode işlemlerinde iyi çalışma verimi, kalite ve ışıltılı dekoratif bir görünüm elde edilir. Kimyasal etkilere ve dış hava koşullarına karşı yüksek dirençli mükemmel bir iplik olup, Yüksek mukavemeti, gümüş , altın ve diğer renk seçenekleri ve mükemmel performansı ile tercih edilen kullanım alanına hitap etmektedir. Fark yaratan bitim işlemleri ile en yüksek hızlarda çalışan makinelerde bile mükemmel bir performans sağlamaktadır.



Ürün Özellikleri

- ❖ Polyester katlamalı metalik iplikler ince detaylarda dahi mükemmel bir performans ve kaliteli nakışlar ortaya çıkarır.
- ❖ Parlak canlı renklere sahip bu ürünümüz zamanda yüksek haslık dayanımı da sağlamaktadır.
- ❖ Göze çarpıcı ve dekoratif görünüm. Düzgün, yumuşak yüzey yapısı ve endüstriyel nakışlara uygunluk işlem kolaylığı, Yüksek renk haslıkları, Parlak canlı renkler ve geniş renk yelpazesi
- ❖ Bitim işlemi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- ❖ Üstün yıkama özellikleri ile denim uygulamaları için en ideal dikiş ipliğidir.

Durapol-Met Plus®

Kullanım Alanları

- Ev Tekstili
- Perdeler
- İç Giyim
- Kadın Giysileri
- Yatak Örtüleri
- Dekoratif Amaçlı Uygulamalar

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, özellikle yüksek sıcaklıklarda bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Polyester ağartmadan etkilenemez, pamuk kısım ise hipoklorit ve peroksitlerle ağartır.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

DURAK Durapol-Met Plus® iplikler, standart makaralarda ve isteğe bağlı olarak farklı uzunluklarda özel bobinlerde de teslim edilebilir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4



Durapol-Met Plus®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
180/1*1	15	400	25 - 30	75
240/1*1	27	900	25 - 30	75
300/1*1	33	900	25 - 30	75
350/1*1T	35	1.300	25 - 35	75



Diğer Brode İplikler

Durapol® %100 sonsuz elyaf polyester brode iplikleridir.

Duravis® %100 viskoz rayon(floş) brode iplikleridir.