



DURAK

İPLİKTE PROFESYONEL GÜÇ

Milky Way®

DURAK Milky Way® kesilme direnci yüksek olmasıyla birlikte bonded kılıfları sayesinde parlama etkisini, öngörülemeyen durumlara karşı korumaktadır. Karanlık ortamda ki Milky way, ışığı geniş alana yaymaktansa bulunduğu noktada tutmaktadır. İpliğin ışık gücü bulunduğu ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlıdır. Milk Way ürünleri güneş ve ya floresan ışığını emdikten sonra 1 ile 8 saat arasında ışık yaymaktadır. Işığın emilim-yayımlı prosesi tekrarlanabilir özelliğindedir.



Ürün Özellikleri

- Herhangi bir kaynaktan alınan ışık, Milky Way ile üretilen mamullerin 1 ~ 8 saat arasında karanlıkta parlamasını sağlar.
- Işık depolama ve ışık yansıtma prosesi uzun yıllar devam eder.
- Karanlık ortamlarda yansıyan ışın yeşili renk hoş bir parlaklık yaratır.
- Nakış yapımı ve dantel yapımı için geliştirilen dikiş ipliği muhteşem; dikiş gücüne sahiptir.

Milky Way®

DURAK

Milky Way®

Kullanım Alanları

- ⦿ Hazır Giyim Endüstrisi
- ⦿ Spor Giysiler
- ⦿ Kostümler (Karnaval, balo giysileri vs.)
- ⦿ Çocuk Giysileri
- ⦿ Moda Dizayn
- ⦿ Şapka
- ⦿ Oyun Malzemeleri
- ⦿ Gelinlik
- ⦿ İç Dizayn, Dekorasyon
- ⦿ Güvenlik Malzemeleri



Fiziksel Özellikler

180°C de erir, 150°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür. Buharlı ütü kullanmayınız.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıksızdır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünenler.

Ağartma: Etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4

Sunum Yöntemi

Durak Milky Way® 40 kalınlığında çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



No Steam

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4

Milky Way®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
40	27	550	40 - 50	70 - 80

