



DURAK



**%100 KESİK ELYAF
POLYESTER MULTICOLOR
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Poly-Jet Multicolor®

DURAK Poly-Jet® Multicolor, %100 yüksek mukavemetli kesik elyaf polyesterden üretilen dikiş ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli, çekici bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Poly-Jet Multicolor, hafif tonlu tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır. Dikiş performansını artırıcı bitim işlemi, düzenli yapısı, optimum tüylülük seviyesi ile her yüzeyde mükemmel dikiş görünümü sağlar.



Ürün Özellikleri

- Doğal görünümlü, güvenilir bir dikiş ipliğidir.
- Yıkama işlemleri ve aşınmaya karşı dayanıklı, renk haslığını koruyan bir yapıya sahiptir.
- Yüksek mukavemeti ve uygun esnekliğiyle yüksek dikiş hızlarında mükemmel sonuç verir.
- 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.
- Özel yağlama maddesi sayesinde düzgün ve sorunsuz dikiş elde edilir.
- Hafif tonlu tondan, gökkuşağı kontrast renklerine kadar ekstra özel bir görünüm sağlar.

Poly-Jet Multicolor®

DURAK



Poly-Jet Multicolor®

Kullanım Alanları

- Hazır Giyim
- İç Çamaşırları
- Mayo / Bikini
- Spor Kıyafetler
- İş Kıyafetleri
- Mobilya
- Ev Tekstili
- Alt İplik

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.

150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Aşırı uygulamalar hariç asitlerin çoğundan etkilenmez.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı orta dayanıklılıktadır.

Organik Çözeltiler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler

Ağartma: Klor ve Peroksitten 2 gr/lit ye kadar etkilenmezler.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Poly-Jet Multicolor® iplikler standart olarak 30, 50, 80, 120, 150 kalınlıklarında, çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

Poly-Jet Multicolor®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
30	80	3.450	18 - 26	110 - 130
50	55	2.250	16 - 24	100 - 120
80	40	1.500	16 - 24	80 - 100
120	27	950	16 - 22	75 - 90
150	18	700	12 - 18	65 - 75



Diğer Poly-jet markalı ürünler;

Poly-Jet Recycled®

Çevreye zarar vermeden %100 geri dönüştürülmüş Repreve hammadde kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyester dikiş ipliğidir.